

ACABA TRINCA MSET

ACABA TRINCA MSET é uma argamassa de secagem rápida com alto teor de fibras. Possui aderência comprovada em superfícies vítreas ou porosas, rígidas ou semirrígidas. Para uso interno ou externo, mediante posterior pintura ou uso de resinas. Permite recobrimentos acrílicos após 3 horas da sua aplicação. Para epóxi ou poliuretano deve-se aguardar 24 horas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Não precisa de tela, ou seja, pode ser aplicado diretamente na fissura;
- Como possui secagem rápida, a pintura sobre o **ACABA TRINCA MSET** poderá ser feito em apenas 3 horas;
- Super fácil de aplicar e de dar acabamento;
- Não possui cheiro forte;
- Pode ser utilizada como corrida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Ideal para fechamento de trincas em argamassas de reboco, revestimentos, pinturas e alvenaria.

PROPRIEDADES ACABA TRINCA MSET

Densidade - após hidratação	1,80 g/cm ³
Cor	Branco
Tempo de manuseio	25 minutos
Água para preparo	250 g
Embalagem	500 g
Rendimento	4 a 5 m ² / Embalagem
Liberação para pintura	3 horas pintura base acrílica 24 horas base epóxi ou PU

LIMITAÇÕES

- Para fissura de grande movimentação estrutural e com espessuras maiores de 4 mm, recomenda-se aguardar um tempo de 15 dias antes de realizar a pintura. Neste tempo deve-se observar se a fissuras voltará a se formar, caso positivo, reaplique o produto da mesma forma descrita anteriormente. Em caso de dúvida consulte nosso departamento técnico.

PREPARO DO SUBSTRATO

- O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- Eliminar as partes soltas, abrindo a fissura, para que haja melhor penetração e ancoragem do ABACA TRINCA MSET.

PREPARAÇÃO DO ACABA TRINCA MSET

- Em um recipiente limpo, adicionar 250 g ou mL de água para cada 500 g de ACABA TRINCA MSET, misturar até obter uma massa homogênea.

APLICAÇÃO DA ACABA TRINCA MSET

- Aplicar o ACABA TRINCA MSET sobre a fissura com auxílio de uma espátula ou desempenadeira, empurrando o produto até que transborde. O tempo de aplicação do material após preparado é de no máximo 25 minutos. Dar acabamento com a própria espátula ou com uma esponja úmida 15 minutos após ter aplicado o produto.

COMPOSIÇÃO

Cimento especiais, aceleradores de pega, agregados selecionados, pigmentos, resinas e aditivos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, em uma temperatura de 15° a 30°C.